

# DECODECOR MARBRE

Revêtement épais  
à base de granulats de marbre naturels

- ✓ Excellente résistance aux intempéries
- ✓ Grande stabilité de la couleur
- ✓ Aspect mat minéral
- ✓ Biostatique

Protection  
des Façades

D3/RPE



## DEFINITION

Produit en phase aqueuse pour protection de surface du béton ou de la maçonnerie, à base de granulats naturels de marbre et de copolymères vinyliques, pour une utilisation durable en revêtement de peinture épais "RPE" de façade, d'aspect marbré. Utilisable également en enduit intérieur de peinture ou en finition d'ETICS par enduit mince de peinture.

## DOMAINE D'UTILISATION

**TRAVAUX :** neufs, de rénovation ou d'entretien.

**EMPLACEMENT :** à l'extérieur ou à l'intérieur.

**DESTINATION :** ravalement de façades ; murs intérieurs (pièces sèches) ; enduisage de finition d'ETICS.

## CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- Fût de 25 kg net.
- Livré dans les teintes du nuancier DECODECOR MARBRE (en stock : N°1 - N°17 - N°40 ; autres références sur commande, nous consulter).
- Proscrire l'usage en extérieur des teintes dont la luminance lumineuse Y est inférieure à 35 %.

## APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :

• conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE ci-après) :

> extérieur : parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire ; briques et pierres de parement ; béton et maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques ; anciens revêtements organiques ou minéraux compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

> intérieur : enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné ; enduits de peinture ; anciens revêtements compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

- conformément au CCT TEKATHERM avec fiches générales et d'information systèmes FGS/FIS associées (cf. QR CODE ci-après),
- enduisage : pour finition d'ETICS TEKATHERM.

### DECODECOR MARBRE s'emploie aussi :

- en qualité d'enduit de finition sur enduit de base TEKATHERM SC armé pour revêtement de rénovation K4 des ETICS fissurés au droit des joints d'assemblage des plaques d'isolant (cf. Tableau E/R - QR CODE ci-après),
- en qualité de finition d'enduit extérieur de peinture pour le revêtement des façades ossatures bois (cf. CCT TEKATHERM MOB ou COFAGRAIN T - QR CODE ci-après).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

**En extérieur :** ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 30°C, sur supports mouillés. Par temps humide, il convient de protéger le revêtement fraîchement appliqué des ruissellements d'eau avec des bâches disposées en partie haute de l'échafaudage. Attention, DECODECOR MARBRE s'applique sur VERSAFIX E "Granité Plus" ou sur VERSAFIX S (cf. fiches descriptives) et il est vivement conseillé de réaliser la couche d'impression dans une fausse teinte pour éviter les effets de transparences dues aux granulats naturels de marbre et ainsi obtenir une teinte homogène. Pour la mise en œuvre de DECODECOR MARBRE N°1 "BLANC", doubler l'impression ou appliquer au préalable l'impression spécifique VERSAFIX E SPECIAL MARBRE BLANC. Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas terminer en milieu de façade.

Ne pas changer de numéro de lot sur les éléments de façade de même exposition. Il est possible d'effectuer un panneautage des grandes surfaces afin d'éviter les reprises en respectant la continuité du feuil avec l'application du revêtement semi-épais SOFRANEUF (cf. fiche descriptive) sur impression au droit des modénatures. Les "RPE" ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité (sauf ITE : 15 cm). En outre, le présent RPE n'est pas prévu pour être appliqué sur des appuis ou surfaces inclinés à moins de 45° avec l'horizontale.

**En intérieur :** ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %.

**DILUTION :** prêt à l'emploi, ne pas diluer.

**MATERIEL :** lisseuse inox.

### CONSOMMATION :

Grain Standard : 4,5 à 5,5 kg/m<sup>2</sup> pour une épaisseur de 3 mm environ (dépendant de la taille et de l'orientation des grains).  
Grain Fin : 3,5 à 4,5 kg/m<sup>2</sup> pour une épaisseur de 2 mm environ (dépendant de la taille et de l'orientation des grains).

### TEMPS DE SECHAGE (à 23° C et HR = 50 %) :

Sec en surface : 5 heures.

Sec apparent complet : 24 heures.

Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 2 ou 3 semaines de séchage.

**NETTOYAGE DU MATERIEL :** à l'eau, immédiatement après usage.

**NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS :** conformes au NF DTU 59.1.

En extérieur :

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.

- Elimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.

- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bar). Ragraéage et rebouchage si nécessaire.

Mousse et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant FONGIMUR sans rinçage (cf. fiche descriptive).

# DECODECOR MARBRE

MODE D'APPLICATION	Sur fonds non peints ou anciens fonds organiques conservés		Sur fonds farinants et/ou poreux et/ou friables	Sur enduit de base d'ETICS* (et systèmes assimilés)
	Intérieur	Extérieur		
Fixateur	-	-	PLEXIFILM E ou S dilué	-
Impression	VERSAFIX E "Granité Plus"	VERSAFIX E "Granité Plus" ou VERSAFIX S		VERSAFIX E "Granité Plus"
Finition	1 couche de DECODECOR MARBRE. Vider le contenu de la poche plastique dans l'emballage. Mélanger le produit avec un malaxeur mécanique à vitesse lente (300 tr/min) pour obtenir une pâte homogène. Répartir uniformément le produit à la taloche inox en réglant l'épaisseur sur la dimension des grains. Resserrer les grains en déplaçant la taloche bien à plat d'un mouvement circulaire.			

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

\* Recouvrir rapidement l'enduit après 24 h de séchage minimum, pour éviter toute pollution du subjectile ; appliquer directement VERSAFIX E "Granité Plus" (ou E suivant système) en couche d'impression, dans une teinte proche de celle de la finition.

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

### APTITUDE A L'USAGE :

**Fonction générale :** produit ou composant de kit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son marquage CE selon l'usage prévu (cf. encadré ci-après).

**Fonctions particulières** par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- protection de surface du béton pour un complément d'imperméabilisation aux eaux de pluie des bétons et enduits hydrauliques ou organiques d'ETICS en abritant le subjectile des pollutions atmosphériques,
- enduisage de finition d'ETICS,
- bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement biostatique selon les règles applicables),
- apporte une texture et un aspect minéral naturel très décoratifs,
- stabilité de la couleur.

### IDENTIFICATION :

- Classement normalisé : **G<sub>3</sub>E<sub>5</sub>S<sub>4</sub>V<sub>2</sub>W<sub>3</sub>A<sub>0</sub>C<sub>1</sub>** (classement français D3).
- **Caractérisation selon NF T 36-005** : famille II - 2b, famille III - 2, famille IV - 4b, selon l'emploi.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

#### Extrait sec :

En poids : 88,0 ± 2,0 %.

En volume calculé : 77,0 ± 2,0 %.

**Masse volumique :** 1,70 ± 0,10 kg/dm<sup>3</sup>.

**Point d'éclair :** non inflammable, produit en phase aqueuse.

**Présentation en pot :** produit épais.

#### Aspect du feuil sec :

Mat.

Texturé : aspect marbré.

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Contrôle qualité :** cf. DoP (QR CODE ci-après).

## HYGIENE ET SECURITE / SANTE ET ENVIRONNEMENT

**Sécurité en cas d'incendie :** classement de réaction au feu B-s2,d0 (M1) établi sur support classé E, valable sur support mieux classé.

**Fiche de Données de Sécurité :** accessible sur le site [www.soframap.com](http://www.soframap.com) ou [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).





**Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire :** en préparation.

\* **Emissions dans l'air en intérieur :** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement C.

**COV** (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient max 5 g/l COV.

## AUTRES INFORMATIONS

**Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets :** cf. DoP (QR CODE ci-après).

 DoP n°S13073_2 DECODECOR MARBRE		 0679 1404	 DECODECOR MARBRE POUR ETICS TEKMATHEM
<b>ALLIOS - SOFRAMAP</b> 2648, RD 6007 F 06270 VILLENEUVE-LOUBET			
07	11 <sup>(2)</sup> 12 <sup>(3)</sup> 13 <sup>(1)</sup>		
<b>EN 1504-2</b> Systèmes de protection de surface pour béton Revêtement  ou <b>EN 15824</b> Enduit de maçonnerie organique	<sup>(1)</sup> 0679-CPR-0938+0679-CPR-0939 <sup>(2)</sup> 1404-CPR-2888 <sup>(3)</sup> 1404-CPR-2946 <sup>(1)</sup> ETA-13/0344 TEKMATHEM S.CE <sup>(2)</sup> ETA-11/0434 TEKMATHEM P.SE <sup>(3)</sup> ETA-12/0222 TEKMATHEM P.LM ETAG N°004 <b>Composants d'ETICS :</b> Enduits		
Cf. QR CODE ci-dessus pour consulter la DoP référencée donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site <a href="http://www.soframap.com">www.soframap.com</a> .		Cf. QR CODE ci-dessus pour consulter les DoP concernées de chaque kit incorporant le produit (copie papier sur demande), avec leurs documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site <a href="http://www.soframap.com">www.soframap.com</a> .	

### CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.soframap.com](http://www.soframap.com).

Date de création : octobre 1996

Date de révision : mai 2018

Indice de révision : 11