

HELVEPLUS

Peinture mate sans tension isolante
aux résines acryliques en phase solvant

- ✓ Excellent pouvoir isolant des taches
- ✓ Grande blancheur, non jaunissant
- ✓ Sans tension et sans reprise
- ✓ Excellente opacité, odeur faible
- ✓ Grande polyvalence d'emploi

Décoration
Intérieure
ASPECT MAT



DEFINITION

Peinture blanche mate polyvalente, sans tension et isolante, pour murs et plafonds tachés, à base de résines acryliques en solution dans des solvants sans odeur.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : à l'intérieur et à l'extérieur abrité.

DESTINATION : intérieur : murs et plafonds ; extérieur : sous-faces de balcons, fonds de loggias.

CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- Fût de 15 L. - Pot de 4 L. - Boîte de 1 L.
- Livré en blanc.
- Les colorants universels et machine sont incompatibles avec HELVEPLUS.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :

conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE) :

- enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés),
- enduits de peinture,
- parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire,
- béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique,
- briques et pierres de parement,
- métaux non ferreux, plastiques rigides tels que PVC,
- anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support,
- anciens fonds précédemment cités, tachés par la fumée, la suie, l'humidité ou la nicotine.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le produit s'applique en monocouche sur fonds peu contrastés, essentiellement en rénovation.

Lorsque deux couches sont nécessaires :

- soit utiliser la technique du mouillé sur mouillé en appliquant la deuxième couche généreusement,
- soit attendre 24 heures entre les deux couches.

En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %.

En extérieur abrité : ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %.

DILUTION : prêt à l'emploi.

MATERIEL :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau anti-goutte spécial acrylique 12 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 "mesh"/maille.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPECIFIQUE :

12 à 13 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SECHAGE (à 23° C et HR = 50 %) :

Sec en surface : 4 heures.

Sec apparent complet / recouvrable : 24 heures.

NETTOYAGE DU MATERIEL : à diluant sans odeur ou white-spirit désaromatisé, immédiatement après usage.

NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS :

conformes au NF DTU 59.1.

MODE D'APPLICATION	Plaques de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage	Plâtres ou fonds très absorbants	Sur fonds de peinture durs et sains		Fonds tachés ou sensibles à la détrempe
			Aspect brillant	Aspect mat ou satiné	
Impression*	VICTORY PRIM ou HELVEPLUS	GLYCOPRIM ou GLYCOPRIM'R dilué	CONFORPRIM EXTRA ou HELVEPRIM	-	2 couches mouillé sur mouillé d'HELVEPLUS
Finition	1 à 2 couches d'HELVEPLUS (mouillé sur mouillé possible ou à 24 heures d'intervalle)				

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

* Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (cf. QR CODE ci-après), conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.

Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2),
- opacité excellente (rapport de contraste, classe 2),
- insensibilité à l'eau,
- isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie,
- perméabilité à la vapeur d'eau,
- aspect mat uniforme.

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b₁.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Extrait sec :

En poids : 71,6 ± 2,0 %.

En volume calculé : 44,9 ± 2,0 %.

Masse volumique : 1,56 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Point d'éclair : > 61°C. Non inflammable.

Présentation en pot : onctueux.

Aspect du feuil sec :

Très mat. Indice de brillant à 85° < 2.

Tendu.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle qualité : cf. DoP (QR CODE ci-après).

HYGIENE ET SECURITE / SANTE ET ENVIRONNEMENT

Sécurité en cas d'incendie : classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité : accessible sur le site www.soframap.com ou www.quickfds.fr.

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire : en préparation.

***Emissions dans l'air en intérieur :** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l. Ce produit contient max 350 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets: cf. DoP (QR CODE ci-après).

Cf. QR CODE pour les DoP / FDES / FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur. Cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont déposées sur la base INIES/CSTB - en préparation, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

 DoP n°S14290_1 HELVEPLUS
ALLIOS - SOFRAMAP 2648, RD 6007 F 06270 VILLENEUVE-LOUBET
NF EN 1062-1
<small>Cf. QR CODE ci-dessus pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.soframap.com.</small>

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.soframap.com.

Date de création : novembre 2009

Date de révision : août 2016

Indice de révision : 06