

# VERNIS FIBRACRYL

Traitements  
Particuliers

PRODUITS SPÉCIAUX

Vernis incolore satiné-velouté  
aux résines acryliques en phase aqueuse

- ✓ Protection incolore intérieure/extérieure
- ✓ Lessivable
- ✓ Facilite l'entretien des subjectiles fragiles
- ✓ Remise en service rapide des locaux



## DEFINITION

Vernis incolore, d'aspect satiné, à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, pour la protection et la décoration de tous subjectiles fortement sollicités.

## DOMAINE D'UTILISATION

**TRAVAUX :** neufs, de rénovation ou d'entretien.

**EMPLACEMENT :** à l'intérieur ou à l'extérieur.

**DESTINATION :** murs ; menuiseries en bois ; locaux soumis à un trafic intense (hôpitaux, locaux scolaires, administratifs, cuisines, cages d'escaliers, couloirs, etc).

## CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- Pot de 4 L. - Boîte de 1 L.
- Livré en incolore.

## APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :

conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE) :

- subjectiles suivants recouverts d'une peinture neuve ou ancienne compatible, en bon état de conservation et parfaitement adhérente au support :

- parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire,
- béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique,

- panneaux de fibres ou particules à liant ciment,
- enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés),

- enduits de préparation des supports,
- toiles de verre, papiers intissés,

- subjectiles bois et dérivés, bruts (en intérieur seulement) ou recouverts d'une peinture compatible en bon état de conservation et parfaitement adhérente au support (à l'exclusion des sols).

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Pour une application au rouleau, veiller à utiliser des rouleaux préalablement débarrassés de toutes leurs fibres libres.

Ne pas appliquer sur bois brut en extérieur.

Sur bois bruts en intérieur, appliquer la première couche de VERNIS FIBRACRYL dilué à la brosse dans le sens des fibres afin de favoriser l'accroche du produit.

VERNIS FIBRACRYL modifie la surface des finitions : faire une surface de référence pour valider l'aspect.

En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur subjectile en bois brut contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

En extérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %.

### DILUTION : à l'eau.

Brosse et rouleau : 0 à 5 % sur subjectiles peints et 10 à 15 % sur bois et dérivés bruts (intérieur).

Pistolet : 5 à 10 %.

### MATERIEL :

-Brosse spéciale acrylique.

-Rouleau polyamide 6 à 8 mm.

-Pistolet pneumatique.

-Pistolet sans air : buses Ø 13 à 15 millièmes de pouce et filtres de 180 "mesh"/maille.

### RENDEMENT SUPERFICIEL SPECIFIQUE :

13 m<sup>2</sup>/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

### TEMPS DE SECHAGE (à 23° C et HR = 50 %) :

Sec en surface : 1 heure.

Sec apparent complet / recouvrable : 6 heures.

**NETTOYAGE DU MATERIEL :** à l'eau, immédiatement après usage.

### NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS :

conformes au NF DTU 59.1.

# VERNIS FIBRACRYL

MODE D'APPLICATION	Sur fonds de peinture neufs ou anciens	Sur bois brut en intérieur
Impression	-	VERNIS FIBRACRYL dilué
Intermédiaire	(facultatif : VERNIS FIBRACRYL dilué)	
Finition	VERNIS FIBRACRYL dilué	

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

### APTITUDE A L'USAGE :

**Fonction générale :** produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (cf. QR CODE ci-après), conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.

**Fonction particulière** par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- protection de surface,
- résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1),
- résistance aux intempéries,
- incolore.

### IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b<sub>2</sub>.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

#### Extrait sec :

En poids : 25,0 ± 2,0 %.

En volume calculé : 22,3 ± 2,0 %.

**Masse volumique :** 1,04 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>.

**Point d'éclair :** non inflammable, produit en phase aqueuse.

**Présentation en pot :** liquide laiteux.

#### Aspect du feuil sec :

Satiné-velouté.

Indice de brillant à 60° = 15.

Tendu (légèrement pommelé au rouleau).

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

**Contrôle qualité :** cf. DoP (QR CODE ci-après).

## HYGIENE ET SECURITE / SANTE ET ENVIRONNEMENT

**Sécurité en cas d'incendie :** classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 pour une consommation totale du système composé du produit recouvert et du VERNIS FIBRACRYL n'excédant pas 0,75 kg/m<sup>2</sup> (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Sur support bois : VERNIS FIBRACRYL appliqué en deux couches sur impression ne modifie pas le classement conventionnel M3 ou M4 des bois et panneaux dérivés du bois (conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002).

**Fiche de Données de Sécurité :** accessible sur le site [www.soframap.com](http://www.soframap.com) ou [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

**Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire :** en préparation.

\* **Emissions dans l'air en intérieur :** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

**COV** (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

## AUTRES INFORMATIONS

**Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets :** cf. DoP (QR CODE ci-après).

Cf. QR CODE pour les DoP / FDES / FDS spécifiques du produit (ce produit, de construction et de décoration, destiné exclusivement à des professionnels du BTP et non à la vente au consommateur. Cf. CGE ci-dessous, dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont déposées sur la base INIES/CSTB - en préparation, ne nécessite pas de déclaration environnementale supplémentaire déposée sur le site gouvernemental en application du décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013).

### CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site [www.soframap.com](http://www.soframap.com).

Date de création : octobre 1996

Date de révision : juillet 2017

Indice de révision : 06



 DoP n°S15058_1 VERNIS FIBRACRYL
<b>ALLIOS - SOFRAMAP</b> 2648, RD 6007 F 06270 VILLENEUVE-LOUBET
<b>EN 13300</b> Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs
<small>Cf. QR CODE ci-dessus pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site <a href="http://www.soframap.com">www.soframap.com</a>.</small>

